

<u>Characterics</u>		
特性	Unit(單位)	Standard Data
<u>Practical frequency</u>		
應用頻率	MHZ	0.1 ~ 2.0
<u><math>\mu_{ac}</math></u>		
交流初導磁率	$\pm 25\%$	1000
		15
<u><math>\tan \delta / \mu_{ac}</math></u>	$\times 10^{-6}$	55
相對損失因子	MHZ	0.1
		2.0
<u>B<sub>ms</sub></u>		2500
有效飽和磁通密度	Gauss	(20Oe)
<u><math>\alpha_{\mu}</math></u>		
溫度系數	$\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	5(25 $^{\circ}\text{C}$ )
<u>T<sub>c</sub></u>		
居禮溫度	$^{\circ}\text{C}$	>110
<u><math>\rho</math></u>		
電阻系數	$\Omega \cdot \text{cm}$	$10^7$
<u>d</u>		
密度	$\text{g}/\text{cm}^3$	4.8

• The values were obtained with toroidal cores

• 1(mT):10(gauss),1(A/m):0.012566(Oersted)

DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	品名：
			料號：